

Шихта для виготовлення карбідокремнієвих вогнетривів, яка вміщує карбід кремнію, кремній кристалічний і тимчасову технологічну зв'язку, яка **відрізняється** тим, що як тимчасова технологічна зв'язка використовується суспензія бентоніту в водному розчині триполіфосфату натрію в співвідношенні від 15:1 до 30:1, а інгредієнти шихти мають таке співвідношення, мас. %:

карбід кремнію	57-78
кремній кристалічний	20-40
суспензія бентоніту в водному розчині	2-3
триполіфосфату натрію в	
співвідношенні від 15:1 до 30:1	