

Предлагается шихта для изготовления карбидокремниевых огнеупоров, содержащая, в процентах по массе, 57-78 % карбида кремния, 20-40 % кристаллического кремния и 2-3 % суспензии бентонита в водном растворе триполифосфата натрия, при соотношении компонентов от 15:1 до 30:1.