

Склад для силіціювання виробів з металів та сплавів, який містить кремній, хлористий амоній і наповнювач, який відрізняється тим, що склад додатково містить натрій фтористий, а як наповнювач - аморфний двоокис кремнію при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

Кремній	50,0 - 60,0
Хлористий амоній	4,0 - 5,0
Фтористий натрій	15,0 - 20,0
Аморфний двоокис кремнію	Решта