

Склад для приготування реагенту для обробки бурових розчинів, що вміщує поліакрилонітрил і луг, який **відрізняється** тим, що він додатково вміщує карбонат калію при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %:

Поліакрилонітрил	5,0 - 55
Луг, наприклад, гідроксид калію, гідроксид літію	3 - 40
Карбонат калію	Решта