

1. Набивна вогнетривка маса, що містить кокс, глину вогнетривку, пек кам'яновугільний та вуглевмісні відходи, яка **відрізняється** тим, що як вуглевмісні відходи вона містить відпрацьовану жолобну масу головного жолоба доменної печі при такому співвідношенні компонентів, мас. % :

кокс	32,8 - 72,3
глина вогнетривка	18,4 - 22,2
пек кам'яновугільний	6,6 - 8,0
відпрацьована жолобна маса головного жолоба доменної печі	решта

2. Набивна вогнетривка маса за п.1, яка **відрізняється** тим, що відпрацьована жолобна маса головного жолоба доменної печі має такий склад, мас. %:

SiO <sub>2</sub>	22,55 - 24,42
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,88 - 7,77
CaO	0,15 - 1,50
MgO	0,50 - 0,89
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2,49 - 3,82
S	0,92 - 1,00
C	60,68 - 67,43