

Сировинна суміш для виготовлення портландцементного клінкеру, що містить відходи збагачення вугілля коксохімічного виробництва і карбонатний компонент, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить лігнін та зневоднені осади очисних споруджень комунального господарства при такому співвідношенні компонентів, мас. % :

відходи збагачення вугілля коксохімічного виробництва	22,0-30,0
лігнін	4,0-5,0
зневоднені осади очисних споруджень комунального господарства	2,5-3,0
карбонатний компонент	решта.