

Склад теплоізоляційної композиції, що містить вогнетривке алюмосилікатне волокно, рідке скло та наповнювач у вигляді пилу газоочищення, який **відрізняється** тим, що він додатково містить силікат-глибу, а як наповнювач - пил газоочищення доломітового виробництва при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

вогнетривке алюмосилікатне волокно	40-80
силікат-глиба	5-15
рідке скло	5-15
пил газоочищення доломітового виробництва	10-30