

Склад теплоізоляційної композиції на основі алюмосилікатного волокна для виготовлення теплової ізоляції устаткування та агрегатів, що працюють при температурі до 1200 °С, містить 40 - 80 мас.% вогнетривкого алюмосилікатного волокна, 5 - 15 мас.% силікат-глиби, 5 - 15 мас.% рідкого скла та 10 - 30 мас.% пилу газоочищення доломітового виробництва.