

Шихта для виготовлення мулітокордієритових виробів, яка включає глинозем, тальк або талькомагнезит, глину та зв'язку, яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить муліт плавлений, а як зв'язку - лігносульфонат натрію при такому співвідношенні компонентів, ваг. % :

глинозем	11-24
тальк або талькомагнезит	6-10
глина	14-20
муліт плавлений	49-64,5
лігносульфонат технічний	0,5-1,0