

Изобретение относится к производству керамики, которое используется для обжига разных изделий в туннельных и других печах. Для создания мулитокордиеритовых изделий с низкими пористостью и усадкой и высокой границей прочности на изгиб шихта содержит, вес. %: глинозем 11 - 24, тальк или талькомагнезит 6 - 10, глина 14 - 20, мулит плавленный 49 - 64,5, лигносульфонат технический 0,5 - 1,0.