

Винахід відноситься до виробництва кераміки, яка використовується для випалення різних виробів в тунельних та інших печах. Для створення мулітокордієритових виробів з низькими пористістю та усадкою та високою границею міцності при згинанні шихта містить, ваг. %: глинозем 11-24, тальк або талькомагнезит 6 - 10, глину 14 - 20, муліт плавлений 49 - 64,5, лігносульфонат технічний 0,5 - 1,0.