

Спосіб одержання мінерального дубителя шляхом взаємодії розчину хромпіку з сірчаною кислотою та відновником при нагріванні, який **відрізняється** тим, що спочатку до розчину хромпіку додають сірчану кислоту, а потім відновник, причому як останній використовують колагеновий колоїд, при його витраті 45 - 60% від маси хромпіку.