

Предлагаемое изобретение относится к способу производства пуццоланов, синтетических доменных шлаков, белитовых или алитовых клинкеров, а также сплавов передельного чугуна из окисленных шлаков, в соответствии с которым жидкий окисленный шлак восстанавливают над ванной жидкого чугуна, затем в ванну жидкого чугуна вводят углерод, с помощью дутьевых фурм, чтобы обеспечить содержание углерода в пределах от 2,5 % до 4,6 % по массе.