

Суміш для виготовлення пінобетону, до складу якої входить портландцемент, кремнеземистий компонент, смола деревна омилена, стабілізатор піни та вода, яка **відрізняється** тим, що вона містить як кремнеземистий компонент білу сажу, а як стабілізатор піни цемент або гіпс при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

Портландцемент	53,8...59,9
Біла сажа	2,8...5,4
Смола деревна омилена	0,4...0,6
Стабілізатор піни /цемент або гіпс/	0,3...0,5
Вода	36,4...40,9