

Спосіб переробки твердих відходів, при якому відсортовані, подрібнені відходи змішують із зв'язуючим полімерним компонентом та барвником і пресують, який **відрізняється** тим, що відходи звільнюють від металевих включень, подрібнюють до розміру часток не більших, ніж 10 мм, дезінфікують розчином формальдегіду або карбаміду, змішують з термореактивним полімерним зв'язуючим та пресують виріб під тиском 5-6 кг/см<sup>2</sup>, при цьому прес-форму з виробом нагрівають до 120-130°C і витримують при цій температурі протягом 40-50 хвилин.