

1. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь, що містить такі елементи : 0,06-0,12 мас.% С, 4-5 мас.% А1, 16-18 мас.% Мп, 1,2-1,5 мас.% Si, 0,15-0,3 мас.% N, 0,1-0,2 мас.% рідкоземельного металу (рідкоземельних металів), решта - Fe та неминучі домішки.
2. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча сталь за п.1, що додатково містить 1-3 мас.% Ti.
3. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча сталь за п. 1 або 2, що додатково містить 1-3 мас.% Nb.
4. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча сталь за п. 1, що додатково містить 2-4 мас.% Ni.
5. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п. 1 або 4, що додатково містить 3-5 мас.% Cr.
6. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п.1, що додатково містить 0,5-1 мас.% Zr.
7. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п. 1 або 6, що додатково містить 0,5-1 мас.% Hf.
8. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п.1, що додатково містить 0,5-1 мас.% V.
9. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п.1, що додатково містить 0,3-1 мас.% Co.
10. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п.1, що додатково містить 0,2-0,8 мас.% W.
11. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п.1, що додатково містить 2-3 мас.% Cu.
12. Алюмінієво-марганцево-кремнієво-азотиста аустенітна нержавіюча кислототривка сталь за п. 1 або 11, що додатково містить 1-3 мас.% Mo.