

Суміш для керамічного наплавлення на вогнетривку кладку, що містить порошковий вогнетривкий наповнювач, порошок алюмінію, порошок кремнію, яка **відрізняється** тим, що як вогнетривкий наповнювач вона містить хромисту руду фракції 0,005-0,5 мм та фракції 0,5-1,0 мм і порошок периклазовий тонкомелений при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

хромиста руда фракції 0,005-0,5	30-60
фракції 0,5-1,0	30-60
порошок периклазовий тонкомелений	5-20
порошок алюмінію	2-8
порошок кремнію	6-10