

Суміш для керамічного наплавлення на вогнетривку кладку містить 30-60 мас.% хромистої руди фракції 0,005-0,5 мм та 30-60 мас.% хромистої руди фракції 0,5-1,0 мм, 5-20 мас.% порошку периклазового тонкомеленого, 2-8 мас.% порошку алюмінію та 6-10 мас.% порошку кремнію. Забезпечує вогнетривкість наплавленого шару 1900 °С, відкриту пористість 17-20%, міцність зчеплення з кладкою 8,4-8,8 МПа.