

Спосіб обробки питної води іонами срібла, що включає введення скляних кульок з посрібленою поверхнею у воду і витримку до повного її знезаражування, який **відрізняється** тим, що використовують кульки, посріблені катодно-іонним бомбардуванням їх поверхонь з отриманням покриття завтовшки 0,005 - 10 мкм, та вводять у воду одну, або декілька кульок, що містять в сумі 1,5 - 8 мінімальних бактерицидних доз срібла.