

Спосіб виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів, що містять зв'язуюче фенольне порошкоподібне, шляхом змішування периклазовмісного матеріалу фракції 3 - 1мм з рідким зв'язуючим, потім з периклазовмісним матеріалом фракції 1 - 0мм і вуглецевим компонентом, введення в отриману суміш тонкодисперсної складової, - що містить антиоксидант, і остаточного перемішування всіх компонентів, який **відрізняється** тим, що тонкодисперсну складову приготавлиють шляхом попереднього змішування тонкомолотого периклазовмісного матеріалу одночасно зі зв'язуючим фенольним порошкоподібним і антиоксидантом у співвідношенні 65-75:15-20:10-15.