

Емалевий шлікер для одержання хімічно стійкого покриття, містить фрити, пісок кварцовий, електроліт, MaO_3 і воду, **який відрізняється тим**, що він додатково містить глину, цирконовий концентрат при наступному співвідношенні компонентів, мас. частин:

фрита	100
глина	4-6
електроліт	0,3-1
пісок кварцевий	4-6
цирконовий концентрат	4-6
MaO_3	0,2-1,5
вода	45-50,

при цьому фрита містить оксиди в наступному співвідношенні компонент мас. %:

SiO_2	64-67	Na_2O	8-11
ZrO_2	5-7	K_2O	1,5-2,5
CaO	1,5-2	B_2O_3	1.5-2
SrO	1,5-2,5	Co_2O_3	1,5-2,5
Li_2O	3,5-5		