

Шихта для виготовлення вогнеприпасу, що містить кордієрит, яка включає алюмосилікатний шамот, компонент, що містить магній, глину та домішку, яка **відрізняється** тим, що як компонент, що містить магній, вона вміщує суміш магнезиту та дуніту в співвідношенні від 1:0,8 до 1:1,2, а як домішку - діоксид цирконію при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

алюмосилікатний шамот	55 - 83
глина	10 - 15
суміш магнезиту та дуніту в співвідношенні від 1:0,8 до 1:1,2	5 - 15
діоксид цирконію	2 – 15.