

Спосіб фарбування натурального хутра, що включає попередню нейтралізацію та обробку хутра при 45°C протягом 2 годин, модуль ванни дорівнює 30 у розчині 40% оцтової кислоти та барвника, який **відрізняється** тим, що у фарбувальну ванну додають поверхнево-активну речовину аніонного характеру-сульфонал та бензиловий спирт як інтенсифікатор при такому кількісному співвідношенні, г/л:

дисперсний барвник	1,33
оцтова кислота(40%)	2
сульфонал	1-1,5
бензиловий спирт	30-35
вода	до 1л.