

Способ окраски натурального меха включает предварительную нейтрализацию и обработку меха при 45°C на протяжении 2-х часов, модуль ванны равняется 30 в растворе 40 % уксусной кислоты и красителя. В красильную ванну добавляют поверхностно-активное вещество анионного характера - сульфонал и бензиловый спирт как интенсификатор.