

Спосіб фарбування натурального хутра включає попередню нейтралізацію та обробку хутра при 45°C протягом 2 годин, модуль ванни дорівнює 30 у розчині 40% оцтової кислоти та барвника. У фарбувальну ванну додають поверхнево-активну речовину аніонного характеру-сульфонат та бензиловий спирт як інтенсифікатор.