

Спосіб одержання рідкого скла, що включає автоклавне розчинення подрібненої силікат-глиби у воді при нагріванні в присутності добавки, який **відрізняється** тим, що як добавку використовують оксіетилований алкілфенол на основі тримерів пропілену і алкілбензолсульфонат при масовому співвідношенні 2 - 3 / 1, відповідно, і добавку беруть в кількості 0,1 - 0,5 % мас. від маси силікат-глиби.