

Спосіб виготовлення будівельних виробів на основі фосфогіпсу-дигідрату, що включає підсушування фосфогіпсу-дигідрату, помел, зволоження, перемішування, формування виробів шляхом пресування, який **відрізняється** тим, що при помелі в суміш вводять домішку у вигляді одного оксиду із групи  $\text{CuO}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{NiO}$ ,  $\text{ZnO}$  у кількості 0,5-1,5 % від маси суміші, а зволоження суміші здійснюють ортофосфорною кислотою при рідинно-твердому відношенні 0,07-0,15 і при загальному вмісті  $\text{P}_2\text{O}_5$  2-8 % від маси суміші.