

Спосіб виробництва брикетів з відсівів силікомарганцю, який включає змішування дрібнофракційного силікомарганцю зі сполучним, причому сполучне беруть у кількості 1,5 – 3,0 мас. %, брикетування утвореної суміші і сушіння отриманих брикетів, який **відрізняється** тим, що як сполучне використовують полівінілацетатний клей, а суміш брикетують при тиску 50 – 60 МПа.