

Изобретение относится к черной металлургии. Способ производства брикетов из отсеков силикомарганца включает смешивание мелкофракционного силикомарганца с поливинилацетатным клеем (ПВА) в количестве 1,5-3,0 масс. %, брикетирование образованной смеси при давлении 50-60 МПа и сушение полученных брикетов. Изобретение позволяет получать брикеты с необходимыми потребительскими свойствами в условиях эксплуатации прессовального оснащения, при меньших нагрузках.