

Спосіб одержання метал-фулеритових електролітичних покриттів, який включає електролітичне осадження металів з електролітів, що містять водні розчини солей металів, з додаванням до них дисперсних часток фулеритів, який **відрізняється** тим, що дисперсні частки фулеритів одержують висалюванням - шляхом додавання спирту до органічного розчину фулеренів, який поміщають у додаткову ємність без дна, при цьому дисперсні частки фулеритів надходять у водний розчин електроліту під дією сил гравітації й броунівського руху, а електроліт постійно перемішують.