

1. Спосіб приготування керамічного шлікера, який включає розпуск глини та каоліну, подрібнення пегматиту, фарфорового бою, кварцового піску, наступний мокрий помел усіх компонентів, який **відрізняється** тим, що кварцовий пісок попередньо окремо подрібнюють до дисперсності з середнім розміром зерен 15 мкм і вводять у склад шлікера за 10-15 хвилин до закінчення процесу мокрого помелу, при цьому пегматит розмелюють до дисперсності з середнім розміром зерен 50 мкм.
2. Спосіб приготування керамічного шлікера за п. 1, який **відрізняється** тим, що сумісний мокрий помел здійснюють до залишку на ситі №0056 не більше 1,5 %.