

Керамічна маса для виготовлення великогабаритних виробів санітарного призначення з поліпшеними експлуатаційними характеристиками містить, мас. %: 17,4-28,3 глини, 14,2-23,5 каоліну збагаченого, 9,4-24,7 каоліну незбагаченого лужного, 8,2-16,2 польового шпату, 3,5-6,0 кварцового піску, 8,3-10,5 бою фарфорових виробів та 4,8-25 шамоту каолінового алюмосилікатного дисперсністю не більше 0,1 мм. Склад маси сприяє підвищеній вологовіддачі під час набору стінки виробів та зниженню їх деформації під час випалювання.