

Теплопровідна гумова суміш, яка містить силоксановий каучук СКТВ-1 або СКТФВ-803, метилфенілдиметоксисилан, мінеральні наповнювачі, яка **відрізняється** тим, що як мінеральні наповнювачі містить ферит барію і оксид алюмінію і додатково містить пасту на основі монопероксину з аеросилом А-380 у співвідношенні 5 : 1 при наступному співвідношенні компонентів, мас.ч.:

силоксановий каучук СКТВ-1

або СКТФВ-803 95-105

ферит барію 100-150

оксид алюмінію 200-250

метилфенілдиметоксисилан 5-6

паста на основі

монопероксину з аеросилом

А-380 у співвідношенні 5 ÷ 1 7-10.