

Плакована корозійностійка сталь, що містить основний шар з конструкційної сталі, плакуючий шар з корозійностійкої сталі, яка **відрізняється** тим, що як конструкційну сталь використано сталь марки 12ХН3А, а як плакуючий шар використано сталь марки 10Х17Н13М3Д3Б, при цьому плакуючий шар додатково містить протекторний шар з маловуглецевої сталі марки 08КП, товщина якого складає до 2 % від загальної товщини плакуючого шару.