

Апатитове склоемалеве покриття, що містить SiO_2 , P_2O_5 , Na_2O , Al_2O_3 , CaO , Na_3AlF_6 , яке **відрізняється** тим, що додатково містить B_2O_3 , K_2O , TiO_2 , ZnO при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

SiO_2	45,0-55,0
B_2O_3	5,0-7,0
K_2O	0,1-5,0
Na_2O	10,0-15,0
Al_2O_3	0,1-5,0
TiO_2	0,1-2,0
ZnO	0,1-1,0
P_2O_5	5,0-10,0
CaO	10,0-15,0
Na_3AlF_6	0,1-5,0.