

Стан симетричного кругового прокатування, який містить два конічні валки, що створюють деформаційну зону, причому осі конічних валків встановлені з пересіченням з віссю обертання диска у, відповідно, верхній і нижній точках, відстань між якими дорівнює висоті деформаційної зони, який **відрізняється** тим, що конічні валки виконані з кутом при вершині, рівним $130-135^{\circ}$.