

Суміш поліефірного плівкоутворювача для виробництва лакофарбових матеріалів, що включає пропіленгліколь, етиленгліколь, триетиленгліколь, діетиленгліколь, малеїновий ангідрид, фталевий ангідрид, дициклопентадієн, діетилгідроксиамін та стирол при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

пропіленгліколь	5,0-30,0
етиленгліколь	5,0-10,0
діетиленгліколь	5,0-10,0
триетиленгліколь	10,0-15,0
стирол	5,0-39,7
малеїновий ангідрид	5,0-15,0
фталевий ангідрид	4,0-20,0
дициклопентадієн	10-15,0
діетилгідроксиамін	0,3-1,0.