

Катодный блок для алюминиевого электролизера имеет основной слой и расположенный на нем верхний слой, при этом основной слой содержит графит, а верхний слой составлен из углеродного композиционного материала, содержащего от 15 до менее 50% вес. твердого материала с температурой плавления не менее 1000 ° С.