

Катодний блок для алюмінієвого електролізера має основний шар і розташований на ньому верхній шар, при цьому основний шар містить графіт, а верхній шар складений з вуглецевого композиційного матеріалу, що містить від 15 до менше ніж 50 % ваг. твердого матеріалу з температурою плавлення щонайменше 1000 °C.