

Изобретение относится к составам масс для изготовления керамических изделий с высокой плотностью, в том числе клинкерного кирпича и брусчатки. Заявленная сырьевая смесь содержит, масс. %: необогащенный каолин 32-35, суглинок 55-65, отходы производства мрамора 8-12. Технический результат: пониженная температура обжига и безопасность для окружающей среды.