

Изобретение относится к составам масс для изготовления керамических изделий с высокой плотностью, в том числе клинкерного кирпича и брусчатки. Заявленная сырьевая смесь содержит, масс. %: необогащенный каолин 30-35, суглинок 45-60, тонкодисперсные отходы обработки гранита 10-20.