

Спосіб отримання відливків з жароміцного сплаву на основі нікелю включає розплавлення та заливку рідкого матеріалу в керамічну форму, розміщену в рідкому алюмінії.