

1. Спосіб обробки шкіряного напівфабрикату шляхом додублювання та наповнювання з використанням мінерального наповнювача бентоніту, активованого диспергатором у водному середовищі, який **відрізняється** тим, що як диспергатор використовують сіль органічної кислоти, переважно, форміат натрію у кількості 10...15% від маси бентоніту.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що бентоніт беруть у кількості 2,0...4,0% від маси струганого напівфабрикату.
3. Спосіб за пп. 1-2, який **відрізняється** тим, що наповнювання з використанням мінерального наповнювача бентоніту здійснюють одночасно з додублюванням.
4. Спосіб за пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що додатково здійснюють фіксуючу обробку алюмокалієвими галунами та форміатом натрію в кількості, відповідно, 2,5...3,0% та 0,3...0,4% від маси напівфабрикату.