

Спосіб антигрибкової обробки кіно- і фотоплівки, що включає обробку фото- чи кіноплівок антигрибковим засобом, який **відрізняється** тим, що кіно- чи фотоплівку обробляють 0,1-0,3 % водним розчином Тетраміксу протягом 1,5-3 хвилин.