

Предлагаемый способ противогрибковой обработки киноплёнки и фотоплёнки отличается тем, что для обработки используется водный раствор тетрамикса с концентрацией 0,1 ... 0,3 %. Обработка производится в течение 1,5 ... 3 минут.