

Спосіб антигрибкової обробки кіно- і фотоплівки включає обробку фото- чи кіноплівок 0,1-0,3 % водним розчином Тетраміксу протягом 1,5-3 хвилин.