

Спосіб отримання модифікованого лляного волокна, що включає оброблення короткого лляного волокна №2, №3 перед механічною модифікацією розчином хімічного препарату, а у процесі подальшої модифікації піддають емульсуванню, який **відрізняється** тим, що зволоження проводять композиційним хімічним препаратом концентрацією 0,5-0,7 г/л, а емульсування проводять сумішшю при наступному співвідношенні її компонентів, мас. %

машинна (чи інша) олива

16-18

композиційний хімічний препарат

0,4-0,6

вода

решта.