

1. Спосіб обробки шкіряного напівфабрикату шляхом додублювання, наповнювання та відбілювання з використанням мінерального наповнювача крейди, який **відрізняється** тим, що в процесі відбілювання в розчин з крейдою додають поліфосфат натрію, переважно гексаметафосфат натрію, у кількості 10,0-15,0 % від маси крейди.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що крейду беруть у кількості 2,0-4,0 % від маси струганого напівфабрикату.
3. Спосіб за пп. 1, 2, який **відрізняється** тим, що додублювання та наповнювання здійснюють безбарвним синтетичним дубителем та акриловою співполімерною емульсією одночасно з відбілюванням.
4. Спосіб за пп. 1-3, який **відрізняється** тим, що додатково здійснюють фіксуючу обробку алюмокалієвими галунами та форміатом натрію у кількості відповідно 2,5-4,0 % та 0,3-0,4 % від маси струганого напівфабрикату.