

Способ обработки кожного полуфабриката путем додубления, наполнения и отбеливания с использованием минерального наполнителя мела. В процессе отбеливания в раствор с мелом добавляют полифосфат натрия, преимущественно гексаметафосфат натрия, в количестве 10,0-15,0% от массы мела.