

Спосіб обробки шкіряного напівфабрикату шляхом додублювання, наповнювання та відбілювання з використанням мінерального наповнювача крейди. В процесі відбілювання в розчин з крейдою додають поліфосфат натрію, переважно гексаметафосфат натрію, у кількості 10,0-15,0% від маси крейди.